

TEXTU COLOR STANDARD

Estuco básico para recubrir todo tipo de muros y fachadas.

- Presentación: 20 kg.
- Color: Blanco y Gris (Compatible con COLORTEX).
- Elaborado a base de cemento portland, agregados de granulometría y aditivos químicos que brindan un excelente desempeño y calidad.
- Rendimiento: de 1.5 a 2.5 m² por saco directo a block.
- Para uso en interior y exterior.



Características técnicas

Densidad Aparente	1646,10 kg/m ³
Conductividad Térmica	0,20734 W/m·K
Permeabilidad al vapor de agua	0,2918 ng/Pa·s·m
Adsorción de humedad	1,67 % Peso 2,82 % volumen



Recomendaciones de uso

- No utilizar TEXTU COLOR STANDARD a temperaturas menores a 5 °C y mayores a 38 °C.
- El tiempo de secado del estuco puede variar dependiendo de las condiciones climatológicas, del sustrato y métodos de instalación. (No permitir que se deshidrate para tener una mejor adherencia y evitar desprendimiento en el futuro).
- Rebatir el estuco cada cinco minutos, no agregar más agua.
- Almacenar en un lugar fresco y seco en su empaque original.
- No agregue yeso.
 - El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones de sustrato y método de instalación.

Preparación del soporte:

- La superficie debe ser plana, estable, resistente y debe estar completamente limpia de polvos u otros residuos.
- Humedecer previamente la superficie.
- Aplicar una capa de resina TEX-HP en una dilución 1:5 con agua, sobre concreto liso o superficies con absorción.

Preparación del producto:

- Se mezcla TEXTU COLOR STANDARD con 4-4.5 lts. de agua limpia por saco.
- Mezclar la pasta manual o mecánicamente, hasta su total homogeneización.
- Dejar reposar la mezcla por 10 minutos sin agregar mas agua.

Instalación del producto:

- Para un acabado liso, se debe aplicar una primera capa para regularizar la absorción y nivelación de la superficie.
- Manejar la pasta con un espesor mínimo de 1 a 3 mm. para mantener el rendimiento esperado.
- Dejar pasar 10 min. y aplicar una segunda capa de 1 a 3 mm.
- Finalmente se dará el acabado deseado con la ayuda de una llana o una flota.

**El espesor máximo por capa es de 5 mm a varias capas.*

**Los tiempos pueden variar según la temperatura ambiente.*

ADVERTENCIAS:

Use anteojos y guantes de seguridad o cualquier otro tipo de protección para evitar el contacto con los ojos y piel. Use equipo respiratorio de protección para evitar la inhalación de partículas.

Tratamiento de emergencia y primeros auxilios: Ojos: lave con abundante agua. Piel: quítese la ropa contaminada y lávese con agua y jabón. Inhalación: diríjase a un lugar con aire fresco. Ingestión: no induzca al vómito ni administre nada vía oral. Busque atención médica de inmediato, en caso de contacto con ojos, piel, inhalación o ingestión. No se deje al alcance de los niños. Antes de usar el producto lea cuidadosamente las precauciones en la información técnica del producto.

GARANTÍA:

TEXA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. garantiza que cada uno de sus productos se encuentran libres de defectos de manufactura utilizando materiales de la más alta calidad los cuales se inspeccionan y prueban antes de ser embarcados.

Esta garantía es válida siempre y cuando sea derivado del uso normal del producto, TEXA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. no se hará responsable por fallas debidas a un mal uso, alteración o preparación incorrecta del producto, así como por daños ocasionados por cualquier tipo de desastre natural.

Todos los productos cuentan con 12 meses de garantía, siempre y cuando se encuentre en perfecto estado y dentro de su envase original, presentando ticket, factura o comprobante de compra del producto.